

## LINHA SINTÉTICA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Esmalte Sintético Fosco Natrielli** é um produto de fácil aplicação e excelente cobertura e rendimento.

**Disponível nas cores Branco e Preto.**

Produto classificado conforme a Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.2.1.2

### APLICAÇÃO

Recomendado para pintura de superfícies externas e internas de metais, madeiras e alvenaria.

- **Diluição:** De 10% a 15% com Aguarrrás Natrielli;
- **Aplicação:** Com trincha, rolo de espuma ou pistola;
- **Rendimento:** Até 12m<sup>2</sup> por litros / demão.

### CARACTERÍSTICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÕES	MÉTODOS
Viscosidade	65s +/- 5s à 25°C	MIN 0021
Densidade	1,200g/cm <sup>3</sup> a 1,300g/cm <sup>3</sup>	MIN 0022
Teor de sólidos	45% - 49%	MIN 0023

### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor e ignição.

Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora contra vapores orgânicos, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto. Para maiores informações solicite a Ficha de Informações de Produto Químico – FISPQ.

**ATENÇÃO:** Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade. As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda. Quaisquer dúvidas favor consultar nosso Departamento Técnico.

## COMPOSIÇÃO

Resina alquídica em óleo semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.

## PRAZO DE ARMAZENAGEM

24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

## EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens de 225mL (1/16), 900mL (1/4), 3,6L (1/1) e 18L.