

### LINHA MADEIRA

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Seladora Natrielli** é um produto de fácil aplicação, coloração amarelada e odor característico.

Disponível nas versões **Concentrada e Extra**.

Produto classificado conforme a Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.1.16.

#### APLICAÇÃO

Recomendado para selagem de superfícies de madeira novas em geral, como portas, janelas, lambris etc. Recomendado o uso somente em áreas internas.

- **Diluição:** Até 50% com Thinner 8800 ou 8137 Natrielli (**Seladora Extra**). Até 100% com Thinner 8800 ou 8137 Natrielli (**Seladora Concentrada**);
- **Aplicação:** Com trincha ou pistola;
- **Rendimento:** Até 6m<sup>2</sup> por litros / demão.

#### CARACTERÍSTICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÕES	MÉTODOS
Viscosidade	50s +/- 5s à 25°C	MIN 0021
Densidade	0,850g/cm <sup>3</sup> a 0,890g/cm <sup>3</sup>	MIN 0022
Teor de sólidos	35% - 40%	MIN 0023
Cor	Amarelo	Visual

#### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor e ignição.

Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora contra vapores orgânicos, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto. Para maiores informações solicite a Ficha de Informações de Produto Químico – FISPO.

**ATENÇÃO:** Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade. As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda. Quaisquer dúvidas favor consultar nosso Departamento Técnico.

#### COMPOSIÇÃO

Resina alquídica em óleo semi-secativo, nitrocelulose, aditivos, ésteres de glicol e hidrocarbonetos aromáticos.

#### PRAZO DE ARMAZENAGEM

24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

#### EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens de 900mL (1/4), 3,6L (1/1) e 18L.